

Scheda tecnica prodotto
(Product Data Sheet)

Paese di origine (Quarrying location)	Italia, Grisolia (CS)
Nome (Name)	Pietra di Grisolia
Altri nomi (Other Names)	Italian Grey
Carico di rottura a compressione (Compression Breaking Load)	Kg./cm. ² 980
Carico rottura compressione dopo cicli gelività (Compression Breaking Load after Freezing)	Kg./cm. ² 855
Carico unitario di rottura a flessione (Ultimate Tensile Strength)	Kg./cm. ² 132
Coefficiente di imbibizione d'acqua, in peso (Imbibition Coefficient, by weight)	0,24%
Peso per unità di volume (Weight per Unit of Volume)	Kg./m. ³ 2715
Resistenza all'urto (Impact Test: min. fail weight)	Kg/m 1,21
Usura per attrito (Frictional Wear Test)	6,67 mm
Gelività (Freezing)	Materiale non gelivo